

## BAUHAUS Premium Spezial Kleister

Aus hochwertiger Methylcellulose mit Kunstharz. Instant-Qualität – in 5 Minuten gebrauchsfertig.

**Anwendungsbereich:** Premium Spezial Kleister für die sichere Verklebung von Rauhfaser, Struktur-, Vinyl- und Spezialtapeten, schwere Prägetapeten, Vliestapeten, überstreichbare Tapeten, papierkaschierten Glasgewebe- und Textiltapeten sowie Rollenmakulatur.

**Eigenschaften:**

- hohe Klebkraft
- ideal auch für Tapeziergeräte
- leichtes Korrigieren (Verschieben) der Tapetenbahnen
- sichere Haftung auch im Nahtbereich
- einheitliche Strukturausbildung bei Rauhfaser
- hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- transparent auftrocknend
- kalk- und zementbeständig

**Technische Daten:** Rohstoffbasis: Methylcellulose, Kunststoffpulver, Additive  
Schüttdichte: 460 kg/m<sup>3</sup>

**Untergrundvorbereitung:** Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Alte Tapeten und Leimfarben entfernen. Risse, Löcher und unebene Flächen mit Füllspachtel ausbessern (ideal für kleinere Schadstellen sind Fertigspachtel oder Rissfüller in der Tube). Grobkörnigen Putz mit Feinmakulatur vorstreichen. Sandende und kreadende Untergründe mit Tiefengrund LF festigen. Stark saugende Untergründe mit Tiefengrund LF vorbehandeln oder mit Tapetenwechselgrund grundieren (beim nächsten Tapetenwechsel lassen sich dann die Bahnen trocken und sauber abziehen). Weiße, griffige und gleichmäßig saugende Untergründe schafft Tapetengrund weiß mit nur einem Anstrich.

**Ansatz:** Packungsinhalt unter kräftigem Rühren zügig in sauberes, kaltes Wasser einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach fünf Minuten nochmals kräftig durchrühren.

Anwendung	Ansatz	Wassermenge pro Packung	Packung reicht für
Vorkleistern	1 : 40	20 l	150 – 200 m <sup>2</sup>
Rauhfaser	1 : 20	10 l	50 – 60 m <sup>2</sup>
Struktur-, Vinyl-, Vlies- und Spezialtapeten, schwere Tapeten	1 : 20	10 l	50 – 60 m <sup>2</sup> 10 – 12 Euro-Rollen
Ansatz 1 : 20		Wie von führenden Tapetenherstellern empfohlen	

**Verarbeitung:** Den Kleister mit einer Bürste oder einem Tapeziergerät in der erforderlichen Stärke auf die Tapete auftragen. Nach Einhaltung der vorgeschriebenen Weichzeit die Tapetenbahnen auf Stoß ansetzen und gleichmäßig und blasenfrei andrücken. Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten.

# Technisches Informationsblatt

---

**Hinweise:**

Zur weiteren Erhöhung der Klebkraft und bei schwach saugenden Untergründen empfiehlt sich ein Zusatz von zwei 750-g-Dosen Wandbelagskleber pro Packung angerührtem Spezial-Kleister.  
Kleisterrückstände auf der Tapetenvorderseite sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

**Lagerung und Entsorgung:**

Kühl und trocken lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Einge-trocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. EWC-Abfallschlüssel- Nr. 08 04 10.

**Artikel-Nr.**  
5359048

**EAN**  
4007955204435

**Gebindegröße**  
500 g Schachtel