

Übersicht der erhältlichen Farbtöne:



Farblos



Roheffekt



Creme



Honig



Weiß



Quarzgrau



Platingrau



Trüffelgrau



Basaltgrau



Räuchereiche



Nußbraun

**Abtönkonzentrate -
Zugabemenge
max. 15%:**

Weiß
Rot
Braun
Schwarz

1X-Hartwachsöl

Ökologische Holzveredelung mit nur 1 Auftrag

Palmölfrei | Leinölfrei | Keine Selbstentzündung | Spezielle Einpflege
Leichte Nachpflege | UV-stabilisiert | Rutschhemmung R10
Widerstandsfähig gemäß 1B-Norm gegen Wasser, Bier, Wein, Cola, Tee,
Kaffee, Butter, Olivenöl, Senf, Ketchup (1 Auftrag 2K)
12 ansprechende Farbtöne (untereinander mischbar für weitere Farbtöne)

TECHNISCHE DATEN - VERARBEITUNGSANWEISUNGEN - ANWENDUNG

PRODUKTART

Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis von naturnahen und nachwachsenden Rohstoffen. Es schützt das Holz mit nur einem einzigen Anstrich. Bauer 1X-Hartwachsöl ist eine niedrigviskose Hartöl-Wachs-Kombination auf Basis von pflanzlichen Ölen und Wachsen, sowie ätherischen Ölen. Es vereint die idealen Eigenschaften eines Hartöls in Verbindung mit hochwertigen Hartwachsen. Die natürlichen Eigenschaften, wie **Atmungsaktivität, Offenporigkeit, Diffusionsfähigkeit**, bleiben voll erhalten. **Keine elektrostatische Aufladung (Stauballergie)! Geprüft nach EN71/T3 (Kinderspielzeugnorm), speichel- & schweißecht! Keine Selbstentzündung!**

ANWENDUNGSGEBIETE

Zur universellen Oberflächenbehandlung von Hölzern im Innenbereich, wo **hohe chemische und mechanische Beständigkeit** gefordert wird, daher ideal für alle Möbeloberflächen - auch Fußböden - einsetzbar. Bei **Böden und Treppen** wird **Bauer 1X-Hartwachsöl im Betrieb 1x** aufgebracht, sofort **nach Verlegung und Einbau** muss eine entsprechende Einpflege stattfinden (wir empfehlen die **schnell trocknenden** Produkte **Bauer Premium Öl** oder **Bauer 1X-Einpflegeöl**). **Bei extremer Beanspruchung ist ein 2maliger Auftrag des 1X-Hartwachsöles möglich und zu empfehlen.**

VERARBEITUNG

Ohne Aktivator: Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren, Auftragsmenge ca. 30-50g/m². 1x satt auftragen und das **Material liegen lassen**, es dürfen **keine Überschüsse verbleiben**. Nach einer **Einwirkzeit von ca. 5 - 10 Minuten** wird das Material mit einem feinen Schleifvlies oder Pad **in die Oberfläche einmassiert**. Der Untergrund muß staubfrei, fettfrei und frei von losen Anstrichen (wichtig bei Renovierungsarbeiten) sein. Holzschliff 150 - 180er Korn, je nach gewünschtem Effekt.

Mit Aktivator: Vor Gebrauch **Aktivator (10%) zugeben** und sorgfältig aufrühren, nach dem Abmischen **innerhalb von 3 Stunden verarbeiten**. Die Zugabe des Aktivators **beschleunigt die Trocknung** und Aushärtungszeit. Dadurch **erhöht sich die Beständigkeit** gegenüber Feuchtigkeit und chemischen Einflüssen.

AUFTRAGSART

Bei **Böden** mittels Streichen, Schwammleiste, Lackierwalze (kein Dispersionsroller), Spachtel oder maschinellem Einpaden arbeiten. Bei **Möbeln** haben sich Spritzen, Streichen, Wischen und Schwamm gut bewährt. Dies sind Empfehlungen, welche keinerlei Garantie darstellen, daher ist bei jeder Oberfläche vorab stets ein entsprechender Test bezüglich der geeigneten Auftragsart durchzuführen.

Bei der Verwendung von farbigem 1X-Hartwachsöl ist die Oberfläche zum Schutz der Pigmente mit Bauer 1X-Einpflegeöl farblos einzupflegen.

TECHNISCHE DATEN

Spez. Gewicht: ca. 0,88g/cm³ | **Viskosität:** flüssig | **Geruch:** angenehm mild | **Flammpunkt:** 62°C | **Giscode:** Ö 20
Mindesteinbringmenge: unverdünnt ca. 30-50g/m² je Anstrich - 1 lt reicht für ca. 30m² je nach Saugfähigkeit des Holzes
Verdünnung: unverdünnt anwenden | **Reinigen der Werkzeuge:** mit Bauer Isopar Spezialverdünnung oder Terpentinersatz
Lieferform: 1 Lt. / 5 Lt. / 25 Lt. Blechballage | 200 Lt. Fass | 1000 Lt. Container | **Transport:** kein Gefahrgut | **Vbf:** entfällt
Trocknung: staubtrocken: ca. 30 min. | griffest: ca. 90 min. | stapelbar: ca. 3 Std. | überstreichbar: ca. 12 Std. | durchgetrocknet: ca. 24 Std. ausgehärtet: ca. 72 Std. Die getrocknete Oberfläche kann mit geeign. Polierwerkzeug (Bürste, Fladder, ...) nachbehandelt werden.

Keine Feuchtigkeitsbelastung unter 1 Woche!

Lagerung: Lagerfähigkeit ca. 2 Jahre bei Normaltemperatur im ungeöffneten Originalgebinde. Angebrochene Gebinde zügig aufbrauchen!

EU-Grenzwert für den VOC Gehalt des Produktes: Kat. A/f - 700 g/l (2010), dieses Produkt enthält maximal 100 g/l VOC.

Alle Angaben zu unseren Bauer-Produkten sind gewissenhaft nach dem neuesten Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die jeweiligen Produkte. Abgebildete Farbtöne sind nicht farbverbindlich und abhängig von der Holzart, Farbgebung des Holzes und verschiedenen Holzinhaltstoffen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsmethoden sind alle Angaben unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter muss unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich prüfen (inkl. Probeanstrich auf der Originaloberfläche vor Beginn der Arbeiten). Für genaue Informationen zur Verarbeitung und zu den Produkten sind unsere technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter einzusehen.

Bauer Parkett- & Oberflächenzentrum GmbH
Schlesische Straße 276 ▪ D-94315 Straubing
Tel.: +49 (0) 94 21 / 66 30 ▪ info@bauer-straubing.de
www.bauerparkett.de

- Abrieb- & kratzfest, mechanisch hoch belastbar
- Wasserabweisend
- 1 Anstrich genügt, durch Zusatz eines speziellen Aktivators wird die Widerstandsfähigkeit erhöht
- Bei extremer Beanspruchung ist ein 2maliger Auftrag zu empfehlen
- Innen & Außen: Möbel, Böden, Türen, Tische, Treppen, Badezimmer, Küchen
- Einfache Verarbeitung: Pinsel, Schwamm, Walze, Spritzen, Maschine
- Sehr schnelle Trocknung und Aushärtung: Endhärte bereits nach 5 Tagen
- Chemikalien- & hoch vergilbungsbeständig
- Für alle Holzarten geeignet
- Lösemittelarm, VOC < 10%

EINPFLEGE VON INDUSTRIELL VORGEÖLTEN & MIT BAUER 1X-HARTWACHSÖL GEÖLTEN BÖDEN:

1. Geruchloses Premium Öl auf Wasserbasis, wird einfach mit Wischmop aufgebracht wird, in max. 2 Stunden begehbar!

2. 1X-Einpflegeöl für Professionisten auf Lösemittelbasis, mit speziellem Aktivator auch als 2K-Einpflegeöl verwendbar, höherer Festkörper, muß eingepadet werden!