


## Technisches Merkblatt TM

### KP-1 KALKPUTZ

Werkmäßig hergestellter, wasserabweisender, mineralischer Trockenmörtel.  
Normalputzmörtel (GP); CS I nach EN 998-1; Mörtelgruppe P I nach DIN 18550.



**Zusammensetzung:** SCHWEPA KP-1 Kalkputz besteht aus Weißkalkhydrat, hydraulischem Kalk, Kalksteinmehl sowie klassierten und getrockneten Kalksteinsanden.

**Anwendungsgebiet:** SCHWEPA KP-1 Kalkputz kann als Grundputz auf allen bekannten Mauerwerksarten wie Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton etc. im Innen- und Außenbereich verwendet werden. Geeignet als Grundputz in Räumen üblicher Feuchte. Für den Einsatz in häuslichen Küchen und Bädern als Fliesenuntergrund nicht geeignet. Im Außenbereich darf der KP-1 Kalkputz nur auf Wänden mit geringer Schlagregenbelastung (Dachüberstand), nicht im Sockelbereich und nur mit einem wasserabweisenden Oberputz eingesetzt werden.

**Untergrund:** Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfähig sowie frei von Ausblühungen und filmbildenden Trennmitteln sein. Auf Beton und anderen glatten/nicht saugenden Untergründen ist eine mineralische Haftbrücke mit SCHWEPA Klebe- und Armierungsmörtel aufzubringen (diese muss vor Beginn der Verputzarbeiten vollständig ausgetrocknet sein). Labile Untergründe, Materialwechsel und Flächeneinschnitte sind zu bewehren.

**Verarbeitung:** SCHWEPA KP-1 kann mit allen handelsüblichen Putzmaschinen, Durchlaufmischern oder von Hand verarbeitet werden. Bei Handverarbeitung den Sackinhalt mit ca. 7,5 Liter sauberem Wasser mischen und mit dem Rührquirl knotenfrei in verarbeitungsgerechter Konsistenz anrühren. Nach kurzer Quellzeit nochmals durchrühren und evtl. durch weitere Wasserzugabe einstellen. Nicht mit anderen Produkten mischen.

Die Mindestauftragsstärke beträgt bei der Verarbeitung als Unterputz im Innenbereich in der Regel 10 mm, im Außenbereich 15 mm. Bei Putzdicken von mehr als 20 mm muss mehrlagig gearbeitet werden, wobei eine ausreichende Standzeit des Unterputzes (pro mm Putzdicke 1 Tag) einzuhalten ist. Dabei jeweils die letzte Lage gut aufrauen. Bei unterschiedlich oder stark saugenden Untergründen zweischichtig nass in nass arbeiten. Nach dem Auftragen Putz mit der Kartätsche lot- und fluchtgerecht verziehen und nach Ansteifung zeitgerecht mit dem Gitterrabet für die nachträgliche Beschichtung aufrauen. Zur Herstellung gefilterter Flächen, die erhärtete, aber noch nicht ausgetrocknete Unterputzlage spätestens am Folgetag mit gleichem Material in Kornstärke überziehen und nach dem Ansteifen fachgerecht filzen. Zum Glätten im Innenbereich SCHWEPA KP-3 Kalkglätte verwenden. SCHWEPA KP-1 Kalkputz darf erst nach dem Abbinden des Zementes und guter Austrocknung (Faustregel: 1 Tag / mm Auftragsstärke) beschichtet werden. Als Oberputz können alle mineralischen Edelputze, Silikatputze, Kunstharzputze, Siloxanputze und Silikonharzputze nach entsprechender Putzgrundvorbehandlung verwendet werden.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

## Technisches Merkblatt TM

### KP-1 KALKPUTZ

Werkmäßig hergestellter, wasserabweisender, mineralischer Trockenmörtel.  
 Normalputzmörtel (GP); CS I nach EN 998-1; Mörtelgruppe P I nach DIN 18550.

#### Verbrauch:

|  |                            |  |
|--|----------------------------|--|
| <b>Anwendung:</b>  |                            |  |
| <b>Auftragsstärke 10 mm</b>  | ca. 13,5 kg/m <sup>2</sup> | ca. 2,2 m <sup>2</sup> /Sack (à 30 kg) |
| Alle Verbrauchsangaben sind abhängig von Untergrund und Auftragsverfahren. Genaue Mengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln. |                            |  |

#### Technische Daten:

| Kriterium  | Wert/Einheit   |
|--|--|
| <b>Druckfestigkeitsklasse<br/>Mörtelgruppe</b>   | Normalputzmörtel GP / CS I nach DIN EN 998-1<br>P I nach DIN 18550 |
| <b>Haftzugfestigkeit</b>   | > 0,08 N/mm <sup>2</sup>   |
| <b>Druckfestigkeit</b>   | > 1 N/mm <sup>2</sup>  |
| <b>Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda</math> 10, dry, mat<br/>(Tabellenwert nach DIN EN 1745)</b>  | ca. 0,61 W/(mK) für P=50%<br>ca. 0,66 W/(mK) für P=90%             |
| <b>Wasseraufnahme</b>  | W <sub>c</sub> 0   |
| <b>Wasserdampf-<br/>diffusionswiderstandszahl <math>\mu</math></b>   | ≤ 25   |
| <b>Brandverhalten</b>  | A1   |
| <b>Wasserbedarf</b>  | ca. 7,5 l/Sack   |
| <b>Ergiebigkeit</b>  | ca. 740 l/t  |
| Bei allen Angaben handelt es sich um Kennwerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Praxisbedingte Abweichungen sind möglich. |  |

#### Lagerung:

Trocken, gegen Feuchtigkeit geschützt, 12 Monate.

#### Sicherheitsratschläge:

Dieses Produkt ist ein Gefahrenstoff. Angaben zur Einstufung und Kennzeichnung des Produktes entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

#### Lieferform:

|                                |                      |                 |
|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>In Papiersäcken à 30 kg</b> | Artikel-Nr. 00101209 | 42/Sack Palette |
| <b>Silo/Container</b>          | Artikel-Nr. 00101307 |                 |

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

## Technisches Merkblatt TM

### KP-1 KALKPUTZ

Werkmäßig hergestellter, wasserabweisender, mineralischer Trockenmörtel.  
Normalputzmörtel (GP); CS I nach EN 998-1; Mörtelgruppe P I nach DIN 18550.

#### Besonders zu beachten:

Der frisch aufgebrauchte Putz ist vor zu schnellem Wasserentzug durch Sonne, Wind, hohen Temperaturen sowie vor Schlagregen und Frosteinwirkung durch geeignete Maßnahmen zu schützen. Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen können die Abbindezeit deutlich verlängern. Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5 °C sowie zu erwartenden Nachtfrösten. Werkzeuge nach Gebrauch sofort reinigen. Gefährdete Bereiche (Glas, Keramik, Holz, Metall etc.) vor der Verarbeitung abdecken und abkleben. Für die Putzausführung gelten DIN EN 13914, DIN 18550 und DIN 18350, VOB Teil C.

Im Sockelbereich ist ein spezieller Sockelputz (z. B. SCHWEPA PT-4 Sockelleichtputz) zu verwenden!

Bei Herstellung von dünn-schichtigen Oberputzen mit einer Korngröße unter 2 mm (nach VOB Teil C, unter 3 mm), bei Untergründen aus Mischmauerwerk, auf Wetterseiten oder für verbürstete und gefilzte Oberflächen sind besondere Maßnahmen erforderlich. Siehe dazu auch die „Leitlinien für das Verputzen von Mauerwerk und Beton“. Nach Putztrocknung wird daher die Ausführung einer vollflächigen Gewebespachtelung empfohlen.

#### Entsorgung:

Nur restentleerte Säcke (rieselfrei) zum Recycling geben. Ausgehärtete Materialreste als Bauschutt oder Baustellenabfälle entsorgen.

#### Qualitätskontrolle:

Alle unsere Produkte werden im eigenen Labor ständig eigen- und fremdüberwacht. Vorgenannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem derzeitigem Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die gültigen Normen, Zulassungen und Richtlinien sind immer zu beachten. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.